



ООО Гармония - Технофильтр
Ганже А. С.

В сентябре 2006 года ЗАО Чернобаевским заводом продтоваров, приобретена основовязальная полиэфирная ткань ВФ-12 (ТУ РБ 00204079,140 - 97) и использована на горячую фильтрацию растительного масла при средней температуре 80°C и среднем давлении $1,5 \text{ кг}\backslash\text{см}^2$.

По состоянию на 12,12.2006 года установлено:

1. Скорость фильтрации в фильтр-прессе с полиэфирной тканью по сравнению с бельтингом увеличилась на 25 %. т.е, осадок не задерживается на ткани и не въедается в поры ткани как это происходит с бельтингом. Облегчилась процедура чистки ткани.
2. На одну тонну отфильтрованного масла через полиэфирную ткань приходится в среднем 40 кг весового отстоя, на одну тонну отфильтрованного масла через бельтинг - 30 кг весового отстоя.

Нач. маслоцеха
ЗАО Чернобаевский завод продтоваров

A handwritten signature in black ink, appearing to read "O.V. Chernobay".

Чернобай О.В.

